

► **VI TESTAR**
Köksskåp



Ballingslöv
Solid Vit



HTH
Dekor Vit Högglass



Marbodol
Arkitekt vit



Ikea
Applåd Vit



Vedum
Elin Vit



Kvik
Veda

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Skåpets dimensioner (mm) | 700/600/312 | 704/599/330 | 704/600/330 | 700/600/350 | 700/600/302 | 640/599/320 |
| Typ av lucka | MDF belagd med lack | Melamin belagd med folie | Melamin belagd med lack | MDF belagd med lack | MDF belagd med lack | MDF belagd med folie |
| Cirkapris (kr) | 1 900 | 1 200 | 800 | 500 | 1 300 | 1 000 |
| Kontaktinformation | ballingslov.se | hth.se | marbodol.se | ikea.se | vedum.se | kvik.se |

Några mätvärden från laboratoriet

| | | | | | | |
|---|---------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Statisk belastning vertikalt 30 kg/10 ggr | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Gångjärnen bröts loss |
| Statisk belastning horisontellt 8 kg/10 ggr | Inga skador | Inga skador | Inga skador | Gångjärnen bröts loss | Gångjärnen bröts loss | Inga skador |
| Hållbarhet mot ånga (3x5 min 65°C) | Inga synliga skador | Sprickbildning, svällning och kantlist släpper | Sprickbildning | Inga synliga skador | Inga synliga skador | Sprickbildning och svällning |
| Hållbarhet mot slag på kant | 3 mm märke | Inga märken/sprickbildningar | 3 mm märke | 2 mm märke | 3 mm märke | Inga märken/sprickbildningar |
| Hållbarhet mot slag på yta | 3 mm märke | 1,5 mm märke | 3 mm märke | 2,5 mm märke | 2 mm märke | Inga märken/sprickbildningar |

Betygsättning 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parantes)

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Statisk belastning (40%) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,4 | 3,4 | 2,6 |
| Motståndskraft mot fukt (20%) | 5,0 | 2,6 | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 1,8 |
| Motståndskraft mot slag och repning (20%) | 3,5 | 4,8 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 5,0 |
| Fläcktålighet (20%) | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,8 | 5,0 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|---|--|---|---|---|
| Totalbetyg | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Kommentarer | <p>⊕ Bäst i test. Klarade belastnings- och fukttesten utan anmärkningar.</p> | <p>⊕ Klarade belastningstesten.</p> <p>⊖ Sämre motståndskraft mot ånga.</p> | <p>⊕ Klarade belastningstesten.</p> <p>⊖ Sämre motståndskraft mot ånga och slag.</p> | <p>⊕ Bra motståndskraft mot ånga.</p> <p>⊖ Klarade inte horisontell belastning.</p> | <p>⊕ Klarade inte horisontell belastning.</p> <p>⊖ Bra motståndskraft mot ånga.</p> | <p>⊕ Klarade inte horisontell belastning.</p> <p>⊖ Dålig motståndskraft mot ånga.</p> |